

Pattex Super Fix PL 50

Oblast použití

- lepení dřevěných desek a zárubní;
- keramiky, keramických dlaždic, cihel, betonu, korku, PVC, kobereců, kovu (chráněného proti korozi), sádkkartonu;
- dekorativních desek a prvků vyrobených z polystyrenu, polyuretanové tuhé pěny a sádry;
- zvukových izolací a vláknitých desek.
- není vhodné pro PE, PP, Teflon aj.

Technické údaje

Výsledná pevnost:

asi $6,0 \text{ N/mm}^2$ (pevnost ve stříhu dřevo/dřevo při pokojové teplotě).

Tolerance pro zaplňování mezer:

max. 10 mm

Hustota:

asi $1,3 \text{ g/cm}^3$

Barva:

bílá

Aplikační teplota:

pro aplikace nad $+10 \text{ }^\circ\text{C}$

Doba zaschnutí:

cca 15 minut

Doba tuhnutí:

aspoň 48 hodin při vrstvě 3 mm; při vyšších vrstvách nebo při vyšší vlhkosti vzduchu je delší

